


snow glossy collection



snow glossy 25x75/10"x30" rectified 5902627438813 (CCR10)



java onda white 25x75/10"x30" rectified 5903943501021 (CCR31)



listwa super inox 4,5x75/1,8"x30" 5907222081594



listwa super inox 2,5x75/1"x30" 5907222081501



listwa C inox błyszcząca 1,5x75/0,6"x30" 5901549844412



universal soft grey 60x60/24"x24" rect. 5901503204917



dekor gloss tropic a 25x75/10"x30" rectified 5902706501698



dekor gloss tropic b 25x75/10"x30" rectified 5902706501704



wood relief caramel 25x75/10"x30" rectified 5902627432095



wood caramel 25x75/10"x30" rectified 5902627432071



snow glossy 25x75/10"x30" /rectified/

packing system

size cm/inch format cm/inch формат см/дюйм	pieces/box stück/verpack. количество плиток в коробке	sqm/sq ft box m²/sq ft verpack. количество м²/sq ft в коробке	box weight paketgewicht вес коробки	boxes/pallet verpack./palette количество коробок на поддоне	sqm/sq ft pallet m²/sq ft palette количество м²/sq ft на поддоне	pallet weight palette waage вес поддона
płytki podłogowe/floor tiles/bodenfliesen/напольные плитки						
cm/inch	pcs/box	m²/sq ft box	kg/lb box	box/pallet	m²/sq ft pallet	kg/lb pallet
15,5x62/6"x24"	14	1,34/14,23	18,35/40,45	64	85,76/923,11	1200/2646
31x62/12"x24"	9	1,62/17,44	23,7/52,25	40	64,8/697,50	970/2138
20x120/8"x48" rect.	5	1,20/12,91	26/57,3	45	54/581,25	1200/2644,8
60x60/24"x24" rect*	4	1,44/15,49	28/61,71	30	43,20/465	880/1939,52
60x60/24"x24" rect**	5	1,80/19,37	30/66,12	30	54/581,25	925/2039
płytki ścienne/wall tiles/wandfliesen/настенные плитки						
cm/inch	pcs/box	m²/sq ft box	kg/lb box	box/pallet	m²/sq ft pallet	kg/lb pallet
30x60/12"x24" rect.	10	1,80/19,4	26,20/57,8	32	57,60/620	865/1907
25x75/10"x30" rect.	8	1,50/16,1	24/52,9	36	54,00/581,3	890/1962

*thickness 9 mm sugar lappato
**thickness 8 mm mat



number of face

collection name name der kollektion название коллекции	size cm/inch format cm/inch формат см/дюйм	rectified rektifikation ректификация	number of face anzahl der grafiken количество рисунки
home collection 25x75/10"x30" rectified			
abisynia soft grey/ abysynia grey	25x75/10"x30"	✓	9
arena cream/ arena cream hexagon	25x75/10"x30"	✓	13
dakota light/ dakota dark/ dakota mix dekor	25x75/10"x30"	✓	7
denver soft grey/ denver grey	25x75/10"x30"	✓	11
elisa soft grey/ elisa grey	25x75/10"x30"	✓	13
harmony pearl/ harmony grey	25x75/10"x30"	✓	5
just white	25x75/10"x30"	✓	monokolor
living cream/ living grey	25x75/10"x30"	✓	4
luxor cream	25x75/10"x30"	✓	12
luxor grey/ luxor white	25x75/10"x30"	✓	12
onice	25x75/10"x30"	✓	15
paris soft grey/ paris grey	25x75/10"x30"	✓	5
portobello soft grey/ portobello grey	25x75/10"x30"	✓	9
riviera sand	25x75/10"x30"	✓	9
salomea cream/ salomea beige	25x75/10"x30"	✓	6
snow glossy	25x75/10"x30"	✓	monokolor
solaris light/ solaris dark	25x75/10"x30"	✓	12
white loft	25x75/10"x30"	✓	monokolor
home collection 30x60/12"x24" rectified			
brera soft grey/ brera grey	30x60/12"x24"	✓	9/8
intense beige/ intense wood/ intense wood chevron	30x60/12"x24"	✓	10
moris white/ moris grey	30x60/12"x24"	✓	11
home collection 25x40/10"x16" non-rectified			
amberia white/ amberia grey	25x40/10"x16"	✗	9
amberia beige/ amberia brown	25x40/10"x16"	✗	9
valeria cream/ valeria beige	25x40/10"x16"	✗	9

technical features

wall tiles standards

Dimension and flatness of surface Abmessungen und ebenheit der fläche Размер и плоскость поверхности		Test method Testmethode метод	Parameters, Eigenschaften, Параметры		
			Requirements Anforderungen Требования	Average value Erzielter Durchschnittswert Среднее	
	Długość i Szerokość, Lenght and width, Länge und Breite длина и ширина	EN ISO 10545-2	± 0,5%	± 2,0 MM	
	Grubość, Thickness, Fliesendicke, Толщина		± 10%	± 0,5 MM	
	Krzywizny boków, Straightness of sides, Seitenkrümmung Кривизна сторон		± 0,3%	± 1,5 MM	
	Prostokątność, Rectangularity, Rechtwinkligkeit Прямоугольность		± 0,5%	± 2,0 MM	
	Krzywizna środka, w odniesieniu do długości przekątnej Center curvature, Max. Mittelkrümmung Макс. кривизна середины		- 0,3%, + 0,5%	- 1,5 MM, + 2,0 MM	
	Krzywizna boków, w odniesieniu do odpowiedniego wymiaru Edge curvature ,Max. Seitenkrümmung Макс. кривизна сторон		- 0,3%, + 0,5%	- 1,5 MM, + 2,0 MM	
	Wypaczenie w odniesieniu do długości przekątnej Warpage, Der Unterschied in Bezug auf die Länge der Diagonale, Отклонение по отношению к длине диагонали		± 0,5%	± 2,0 MM	
Physical properties Physikalische eigenschaften Физические свойства		Test method Testmethode метод	Requirements Anforderungen Требования	Average value Erzielter Durchschnittswert Среднее	
	Jakość powierzchni, Surface quality (%), Qualität der Oberfläche (%), Качество поверхности (%)	EN ISO 10545-2	Wymagana Required Erforderlich требуемый	Zgodnie z EN 14411:2012 According to EN 14411:2012 Nach der norm EN 14411:2012 в соответствии EN 14411:2012	
	Nasiąkliwość wodna (%), Water absorption (%) Wasseraufnahmefähigkeit (%), Водопоглощаемость (%)	EN ISO 10545-3	>10	max.19	
	Wytrzymałość na zginanie (N/mm²), Modulus of rupture (N/ mm²), Biegefestigkeit (N/mm²), Прочность на изгиб (N/mm²) Siła łamiąca (N, Breaking strenght (N),Bruchlast (N) Сила ломания (N)	EN ISO 10545-4	≤ 7,5 mm	Min.12	>13
			> 7,5 mm	Min. 15	>16
			≤ 7,5 mm	Min. 200	Min. 300
			> 7,5 mm	Min. 600	Min. 600
	Odporność na szok termiczny, Thermal shock resistance Temperaturwechselbeständigkeit, Устойчивость на термический шок	EN ISO 10545-9	Podana przez prod. Quoted by manufacturer Vom Hersteller angegeben Согласно испытаний производителя	Odporne Resistant Widerstandsfahig прочный	
	Odporność szkliwa na pęknięcia włoskowate Crazing resistance for glazed tiles, Haarrißfestigkeit Устойчивость глазури к капиллярным трещинам	EN ISO 10545-11	Wymagana Required Erforderlich требуемый	Odporne Resistant Widerstandsfahig прочный	
	Odporność na środki domowego użytku i sole do basenów kapielowych/Resistance to household chemicals and swimming pool salts/Beständigkeit gegen Haushaltsmittel und Salze für Schwimmbäder/Устойчивость к воздействию средств бытовой химии и солей для купальных бассейнов	EN ISO 10545-13	Min. klasa B Min. B grade Min. Klasse B мин. Класс B	Odporne Resistant Widerstandsfahig прочный	
	Odporność na plamienie Resistance to staining Fleckenwiderstand Устойчивость к появлению пятен	EN ISO 10545-14	Min. klasa 3 Min. 3 Grade Min. Klasse 3 мин. Класс 3	Klasa 3-5 Grade 3-5 Klasse 3-5 Класс 3-5	

Values according / Normwerte / Значения за стандартом: **EN 14411:2012 - group B III**
Certificate / Zertifikate / Сертификаты: **PN-EN ISO 9001; PN-EN ISO 14001**

product card



technical features

porcelain glazed tiles standards

Dimension and flatness of surface Abmessungen und ebenheit der fläche Размер и плоскость поверхности		Test method Testmethode метод	N ≥ 15 cm	
			Requirements Anforderungen Требования	Average value Erzielter Durchschnittswert Среднее
	Length, Länge, Длина	EN ISO 10545-2	± 0,6%	± 0,5%
	Width, Breite, Ширина		± 0,6%	± 0,5%
	Thickness, Stärke, Толщина		± 5% / 0,5 mm	± 3% / max 0,5 mm
	Deviation of the angle Abweichung vom winkel Отклонение от угла		± 0,5% / 2mm	± 0,05% / max 2 mm
	Surface flatness Flächenebenheit Плоскость поверхности		± 0,5% / 2mm	± 0,2% / max 2 mm
Physical properties Physikalische eigenschaften Физические свойства		Test method Testmethode метод	Requirements Anforderungen Требования	Average value Erzielter Durchschnittswert Среднее
	Water absorption Wasseraufnahmevermögen Водопоглощаемость	EN ISO 10545-3	E ≤ 0,5%	0,1% - 0,3%
	Breaking strength Modulus of rupture Bruchkraft Преломляющая сила	EN ISO 10545-4	for thickness, bei d. Stärke, для толщины < 7,5 mm - ≥ 700 N ≥ 7,5 mm - ≥ 1300 N	950 N min 1500 N
	Flexural tensile strenght Biegefestigkeit Прочность при изгибе	EN ISO 10545-4	≥ 35 N / mm²	35 N / mm²
	Abrasion resistance Abriebfestigkeit Стойкость к абразивному износу	EN ISO 10545-7	According to the manufacturer's declaration, laut Herstellererklärung, согласно декларации производителя	III - IV PEI
	Termal shock resistance Widerstand gegen Temperaturschock Устойчивость к термическим нагрузкам	EN ISO 10545-9	requirements erforderlich требуемая	resistant beständig стойкие
	Crazing resistance Rissbeständigkeit Устойчивость к растрескиваниям шг	EN ISO 10545-11	requirements erforderlich требуемая	resistant beständig стойкие
	Frost resistance Frostbeständigkeit Морозостойкость	EN ISO 10545-12	requirements erforderlich требуемая	resistant beständig стойкие
	Resistance chemicals Chemische Beständigkeit Химическая стойкость	EN ISO 10545-13	min. B	A, LA, HA
	Resistance to staining Fleckempfindlichkeit Стойкость к изменению цветового тона	EN ISO 10545-14	min. 3	5
	The release of lead and cadmium Freisetzung von Blei und Cadmium Высвобождение свинца и кадмия	EN ISO 10545-15	Cd 0,07 mg/dm² Pb 0,8 mg/dm²	0 0
	Slip resistance Rutschhemmung Противоскользящие свойства	DIN 51130	According to the manufacturer's declara- tion, laut Herstellererklärung, согласно декларации производителя	R9 - R11

Values according / Normwerte / Значения за стандартом: **EN 14411:2012**
Certificate / Zertifikate / Сертификаты: **PN-EN ISO 9001; PN-EN ISO 14001**

www.ceramikacolor.pl



for laying on the wall



for laying on the floor



frost resistance



abrasion resistance pei



glass



perla



glossy



mat



sugar lappato



polished



possibility of cutting